



niss sørensen & søn as

Drift og vedligehold dækelementer

Generelt er Dækelementer fra Niss Sørensen & Søn A/S og Niss Sørensen og Søn Spåndbeton A/S vedligeholdelsesfrie.

Vores elementer er næsten altid indkapslet i det færdige byggeri og kan derfor ikke umiddelbart inspiceres.

Hvis dækelementerne indgår som synlige lofter, kan de imidlertid efterses. Vi anbefaler, at det gøres med jævne mellemrum. På den måde kan man forebygge at eventuelle små revner udvikler sig.

Elementerne er fremstillet af uorganiske materialer og afgiver derfor ikke dampe eller lugte og angribes ikke råd og svamp.

Eftersyn af elementerne

Det er en god ide, at efterse synlige elementer min. 1 gang om året.

Hvilke skader kan opstå

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, er vedligeholdelsen minimal, når naturligt slid og ælde tages i betragtning.

Alle de nedbrydningsprocesser, der kan forekomme i beton, forudsætter, at der er vand til stede. Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrængning, f. eks. gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko for armeringskorrosion.

Udbedring af små revner

Små revner på 1-2 mm's bredde kan udfyldes med en acrylfugemasse og glattes efter. Er betonen overfladebehandlet reparerer denne efterfølgende.

Yderligere information

SBI's Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes

SBI's Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton

www.synligbeton.dk